高合金取扱材質 (5)チタン・チタン合金

| | 材質記号 | 相当規格 | | | | 主要 | 化学 | 成分値(%) | 一般的特性 | 用途例 |
|---------------|---------|--------------------|---------|------|-------|--|-----|---------------|--|---------------------------------------|
| | 初貝記与 | ASTM | JIS | 0 | Z | Fe | Ti | その他 | 加文 印3 1寸 1土 | |
| チタン ・チタン合金 | T-2 | B348 Gr2•B381 GrF2 | TB340 | ≦0.2 | <0.03 | ≦ 0.25 | bal | | 表面の安定な酸化被膜(不働態被膜)の存在によって優れた耐食性を示します。最大の特徴は塩素 | 海水淡水化装置、化学装置、舶用部品、航空機用部品、原子力・火力発電用熱交 |
| | T-3 | B348 Gr3•B381 GrF3 | TB480 | ≦0.3 | <0.05 | ≦0.30 | bal | | ー イオンに対して優れた耐食性を示すことです。酸素及び鉄の添加量で機械的強度を調整しており、各 | 換器部材 |
| | T-4 | B348 Gr4•B381 GrF4 | TB550 | ≦0.4 | <0.05 | ≦0.50 | bal | | 種の用途に適したグレードのものが選べます。 | |
| | T-2 Pd | B348 Gr7•B381 GrF7 | TB340Pd | ≦0.2 | <0.03 | ≦ 0.25 | bal | Pd 0.12~0.25 | 耐隙間腐食・耐塩酸性向上の為、T-2に0.12~0.15のPdを加えた材料で強度は純チタン並です。 | 化学装置 |
| | T-6Al4V | B348 Gr5•B381 GrF5 | TAB6400 | <0.2 | <0.05 | <n 40<="" td=""><td>hal</td><td>AL 6.0 V 4.0</td><td>最も汎用性のあるチタン合金で、高い比強度と良好な加工性、溶接性を有しています。300℃までの</td><td>航空機エンジン部品、遠心分離機部品、ガスタービン部品、蒸気タービンブレード</td></n> | hal | AL 6.0 V 4.0 | 最も汎用性のあるチタン合金で、高い比強度と良好な加工性、溶接性を有しています。300℃までの | 航空機エンジン部品、遠心分離機部品、ガスタービン部品、蒸気タービンブレード |
| | | | | =0.2 | 0.00 | = 0.40 | Dai | 7.1 0.0 V 4.0 | クリープ強度、疲労強度にも優れています。 | 内燃機関コンロッド、舶用部品(シャフト他) |

| | 材質記号 | 相当規格 | Ni | Ti | | | 一般的特性 | 用 途 例 |
|--------------|------|------|------|------|--|--|--|--|
| 形状記憶合金 | | | | | | | 所定の形状に成形、熱処理によって形状を記憶させることができる合金です。力を加えて変形しても、 | ブラジャー、携帯電話アンテナ、メガネフレームが広く知られています。医療分野で |
| (ニッケルーチタン合金) | | | 50.0 | 50.0 | | | ー定温度(動作温度)以上に加熱すると元に戻ります。Ni-Ti合金以外にCu-Zn-Al合金が実用化され | はカテーテルガイドワイヤー、歯列矯正ワイヤーなどに利用されています。 |
| | | | | | | | ていますが、回復力や回復歪み量などの性能面でNi-Ti合金の方が優れています。 | |